



GRABOPLAST

ACOUSTIC 7 NEO



SOLVENT
FREE



TEKNİK BİLGİLER

Genel Performans		Akustik, heterojen, ticari tip vinil zemin kaplaması
Kullanım Sınıfı	EN 10874	Ticari : 33 Endüstriyel : 42
Toplam Kalınlık	EN ISO 24346	3.2 mm
Aşınma Tabakası Kalınlığı	EN ISO 24340	0.7 mm
Poliüretan Güçlendirme (PUR)		Evet
Ağırlık/m ²	EN ISO 23997	2.600 g/m ²
Aşınma/Kalınlık Kaybı	MSZ EN 660:Part 1	Grup T: ≤ 0.08 mm
Sıkıştırma Değişikliği (Kalıcı Batma)	EN ISO 24343	< 0.20 mm
Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma	EN ISO 4918	Aşınmaz
Boyutsal Kararlılık	EN ISO 23999	< 0.20%
Tabandan Isıtma		uygun - max 27°C
Alev Yayılması	EN 13501-1 Gost 30402-94	Sınıf B _{f1} -S1 G1
Kayma Direnci	DIN 51130	R9
Darbe Sesi Emme	EN ISO 140-8	17 dB
Elektriksel Direnç	EN 1815 EN 1081	< 2 kV ≤ 10 ¹⁰
Kimyasal Direnç	EN ISO 26987	Yüksek Dayanım
Bakteri Üremesine Karşı Dayanım	EN ISO 846:1999	Yüksek Mukavemet
Antibakteriyel Koruma		graboSAN
Renk değişimi (Solmazlık)	EN 20105 B02	≥ derece 6
Sıcak Kaynak		yapılabilir
Teslim Şekli	Rulo	2mx20m=40m ²

AKUSTİK