





CONDUCTO S

TEKNİK BİLGİLER
İLETKEN

Genel Performans	ISO 10581	İletken, homojen vinil zemin kaplaması
Kullanım Sınıfı	ISO 10874	Ticari : 34 Endüstriyel : 43
Toplam Kalınlık	EN ISO 24346	2.0 mm
Aşınma Tabakası Kalınlığı	EN ISO 24340	2.0 mm
Ağırlık/m ²	EN ISO 23997	2.800 g/m ²
Aşınma/Kalınlık Kaybı	EN ISO 10581	Type I
Kalıcı Batma	EN ISO 24343-1	max 0.10 mm
Mobilya Ayağı Etkisi	ISO 4918	Zarar yok
Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma	EN 425	Aşınmaz
Boyutsal Kararlılık	EN ISO 23999	max %0,4
Tabandan Isıtma		uygun - max 27°C
Alev Yayılması	 EN 13501-1	B _{fl} -S1
Kayma Direnci	 DIN 51130 EN 13893	R9 DS
Elektriksel Direnç	 EN 1815 EN 1081	< 2 kV R ≤ 1 × 10 ⁶ Ohm
Kimyasal Direnç	EN ISO 26987	Yüksek Dayanım
Bakteri Üremesine Karşı Dayanım	EN ISO 846:1999	Yüksek Mukavemet
Çevresel Özellik	Phthalate, Solvent ve Ağır Metal içermez	
PCP İçeriği	EN 12673	İçermez
Formaldehyde Salınımı	ENV 717-1	E1 (Emisyon yok)
Renk Solmazlığı	EN ISO 105-B02	derece 6
Kaynaklama Methodu		Sıcak veya soğuk kaynak yapılabilir
Teslim Şekli		2 x 20=40 m ²