

POLIS

TEKNİK BİLGİLER
HOMOJEN

| | | |
|----------------------------------|----------------|--|
| Genel Performans | EN 649 | Homojen, yönsüz ticari tip vinil zemin kaplaması |
| Kullanım Sınıfı | ISO 10874 | Ticari : 34 Endüstriyel : 43 |
| Toplam Kalınlık | EN ISO 24346 | 2.0 mm |
| Poliüretan Güçlendirme (PUR) | | iGuard PUR Yüzey |
| Ağırlık/m ² | EN ISO 23997 | 2.800 g/m ² |
| Aşınma/Kalınlık Kaybı | EN ISO 10581 | Type I |
| Kalıcı Batma | EN ISO 24343-1 | max 0.1 mm |
| Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma | ISO 4918 | Aşınmaz |
| Boyutsal Stabilite | EN ISO 23999 | max 0.4% |
| Esneklik | EN ISO 23999 | max. 8 mm |
| Tabandan Isıtma | | uygun - max 27°C |
| Isı Dayanımı | EN 12524 | 0,012 m ² K/W |
| Alev Yayılması | EN 13501-1 | Sınıf B _{fl} -s1 |
| Kayma Direnci | DIN 51130 | R9 |
| | EN 13893 | DS |
| Elektriksel Direnç | EN 1815 | < 2 kV |
| Kimyasal Direnç | EN ISO 26987 | Yüksek Dayanım |
| | ASTM F925 | Yüksek Dayanım |
| Bakteri Üremesine Karşı Dayanım | NF EN ISO 846 | Yüksek Mukavemet |
| Hijyen | | Antibakteriyel Koruma |
| Çevresel Özellik | | Phthalate, Solvent ve Ağır Metal içermez |
| PCP İçeriği | EN 12673 | İçermez |
| Emisyon | ENV 717-1 | E1 (Emisyon yok) |
| Renk Solmazlığı | EN ISO 105-B02 | ≥ derece 6 |
| Kaynaklama Methodu | | Sıcak/soğuk kaynak yapılabilir |
| Teslim Şekli | EN ISO 24341 | 2mx20m=40m ² |