

**FORTIS**



**TEKNİK BİLGİLER**

Genel Performans	EN 649	Homojen, ticari tip vinil zemin kaplaması
Kullanım Sınıfı	ISO 10874	Ticari : 34 Endüstriyel : 43
Toplam Kalınlık	EN ISO 24346	2.0 mm
Aşınma Tabakası Kalınlığı	EN ISO 24340	2.0 mm
Poliüretan Güçlendirme (PUR)		iGuard PUR Yüzey
Ağırlık/m <sup>2</sup>	EN ISO 23997	2.700 g/m <sup>2</sup>
Aşınma/Kalınlık Kaybı	EN ISO 10581 MSZ EN 660-1	Type I Grup T
Sıkıştırma Değişikliği (Kalıcı Batma)	EN ISO 24343-1	< 0.10 mm
Mobilya Ayağı Etkisi	EN 425/ISO 4918	Zarar yok
Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma	EN 425	Aşınmaz
Boyutsal Kararlılık	EN ISO 23999	< 0.20%
Esneklik	EN ISO 23999	max. 8 mm
Tabandan Isıtma		uygun - max 27°C
Isı Dayanımı	EN 12524	0,012 m <sup>2</sup> K/W
Alev Yayılması	EN 13501-1	Sınıf B <sub>f1</sub> -S1
Kayma Direnci	DIN 51130 EN 13893	R9 DS
Elektriksel Direnç	EN 1815 EN 1081	< 2 kV < 10 <sup>10</sup>
Kimyasal Direnç	EN ISO 26987 ASTM F925	Yüksek Dayanım Yüksek Dayanım
Bakteri Üremesine Karşı Dayanım	NF EN ISO 846	Yüksek Mukavemet
Hijyen		Antibakteriyel Koruma
Çevresel Özellik		Phthalate, Solvent ve Ağır Metal içermez
PCP İçeriği	EN 12673	İçermez
Emisyon	ENV 717-1	E1 (Emisyon yok)
Renk değişimi (Solmazlık)	EN ISO 105-B02	≥ derece 6
Kaynaklama Methodu		Sıcak/soğuk kaynak yapılabilir
Teslim Şekli	EN ISO 24341	2mx20m=40m <sup>2</sup>

HOMOJEN